


Olej na terasy Kat. č. 3753

- plně deklarované složení z přírodních surovin
- proniká hluboko do dřeva
- snadné zpracování
- impregnuje a oživuje povrch
- ochranný film proti plísním a řasám

zdroj a podíl surovin:
obnovitelný/minerální/syntetický



Vlastnosti

Směs kvalitních olejů a pryskyřic z přírodních surovin pro povrchovou úpravu terasového dřeva ve venkovních prostorech. Je vhodný pro modřín, akát, douglasku, dub, bangkirai, atd. Rostlinné oleje impregnují nové, neošetřené dřevo. Starší a již ošetřené povrchy jsou novým nátěrem obnoveny. Produkt je rychle a snadno zpracovatelný. Přírodní oleje pronikají hluboko do dřeva a chrání ho před vlhkostí. Při použití na nové terasové podlahy je doporučeno provést nátěr před položením z obou stran. BIOFA Terasový olej používejte pouze v exteriéru. Terasové podlahy by měly mít základní sklon minimálně 2-3%, aby se zabránilo dlouhodobému stání vody na povrchu.

Biofa Olej na terasy obsahuje konzervant povrchového filmu proti plísním a řasám, jehož množství je omezeno na ekologicky přijatelnou míru. V závislosti na biologickém zatížení povrchu však může i dojít v jednotlivých případech k brzkému napadení povrchu.

BIOFA Olej na terasy je také vhodný pro termodřeviny. Na objednání je možné jej tónovat nebo zabarvit přidáním Barevného oleje do 15% objemu, pigmenty fungují jako mechanický UV filtr.

Při prvních příznacích napadení plísněmi nebo řasami je třeba zasažené povrchy důkladně očistit a v případě potřeby znovu ošetřit olejem, viz kapitola údržba.

Obsažené látky

Čištěný technický benzín (bez aromatických řetězců), lněný olej, směs ricinového oleje a kalafunové pryskyřice, dřevný olej, směs sójového oleje a kalafunové pryskyřice (barevné pigmenty dle odstínu), jíl, oxid zinečnatý, mikrovosk, bentonit, oxid titaničitý, smáčedlo, antioxidant, zirkoniový, kobaltový a manganový sikativ.

Obsahuje 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on jako konzervant povrchového filmu.

Pracovní postup

1. Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, nosný a savý. Důkladně odstraňte staré lakové nátěry. Zašedlé dřevo ošetřete BIOFA Odšedovačem dřeva 2089. Uvolněné části dřeva nebo nátěrů důkladně odstraňte drátěným kartáčem. Dřevo ošetřené vysokotlakou impregnací nechte ideálně 1 – 2 měsíce větrat a popř. odstraňte existující vykvétání solí. Silně opotřebené surové nebo olejované plochy ošetřete univerzálním čisticím prostředkem BIOFA NACASA 4010, případně ještě oživte BIOFA Odšedovačem dřeva 2089.

2. Zpracování

Důkladně promíchejte. Na surové neošetřené dřevo naneste dvakrát štětcem v tenké a rovnoměrné vrstvě. Jeden nátěr na již dříve olejované plochy. Olej nanášejte v tenké rovnoměrné vrstvě, bez vzniku olejových kaluží. Silná vrstva oleje způsobuje bělavé zabarvení. Čelní řezné hrany olejujte obzvláště pečlivě pro zamezení vniknutí vlhkosti vztláním.

Důležité: Nepracujte při teplotách pod 12°C. Proveďte zkušební nátěr. Plechovky z různých šarží výroby před použitím smíchejte! Nepracujte pod silným slunečním svitem, může vést ke svažování povrchového filmu a vypocování oleje.

3. Údržba

K dosažení ideální trvalé ochrany je třeba naolejované povrchy každoročně obnovovat. Plochy vyčistěte tlakovým čističem nebo kartáčem, odstraňte nečistoty (mech, řasy apod) pomocí Nacasa 4010, nežádoucí zašednutí odstraníte Odšedovačem 2089.

Pro obnovovací nátěr je možné Olej na terasy naředit 5-10% Biofa ředidla a nanést v tenké rovnoměrné vrstvě.

4. Čištění pracovního nářadí

Okamžitě po ukončení práce vyčistit BIOFA Ředidlem 0500.

Údaje a upozornění Technického listu jsou závazující. V případě, že se od těchto doporučení musíte odchýlit, konzultujte předem s technickým oddělením BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí všechny dřívější verze platnost.

Zasychání

Zasychání 6-8hod, po 12-14hod je možné provést další nátěr (20° - 23°C / 50 - 55% relativní vlhkost vzduchu). Vlhkost vzduchu a nízké teploty prodlužují dobu schnutí. Stejně jako kyselina tříslová obsažená v některých tropických dřevinách.

Spotřeba/vydatnost nátěru

Stavební díly: 50 -70 ml/m². U hrubého dřeva přímo z pily je spotřeba až násobně větší.

Spotřeba a vydatnost nátěru závisí na savosti dřeva. Termodřeviny mohou mít vyšší spotřebu oleje.

Skladování

V chladu a suchu v dobře uzavřené nádobě. Při dalším použití odstranit nejprve ochrannou vrstvu, případně olej přelít přes síto!

Balení

1 l / 2,5 l / 10 l plechovky

Likvidace

Tekuté zbytky se odevzdávají ve sběrně na staré barvy a laky, případně se likvidují dle místních předpisů zákona. Běžné zbytky a znečištěné pracovní pomůcky se mohou po vyschnutí vyhodit do domácího odpadu. Recyklujte pouze vyprázdněné a vyčištěné nádoby.

Kód dle katalogu odpadů: 08 01 11*

Nebezpečí

Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Obsahuje Cobaltbis (2-etyl-hexanoat); 4,5-Dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on.

Může vyvolat alergické reakce.

Tel. +420 224 919 293 nebo + 420 224 915 402 - Nepřetržitá služba Toxikologického informačního střediska.

Bezpečnostní upozornění

Produkt napuštěné pracovní pomůcky jako hadry, houby, pracovní oblek, brusný prach atp. uložte vzduchotěsně v plechovce nebo propláchněte vodou a rozprostřete na nehořlavém podkladu a nechte uschnout (**nebezpečí samovznícení!**). Samotný produkt se sám nevznítí, ale je hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Použití pouze v dobře větraných prostorech. Při požití kontaktujte toxikologické středisko nebo lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. Zabraňte kontaktu s očima, kůží, oděvem. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zajistěte odpovídající ochranu pokožky. Pro aplikaci stříkáním nevdechujte rozprašovanou mlhu a používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (ochranný filtr A2/P2).

Směs aerosolu se vzduchem může být při zahřátí výbušná. Při broušení používejte ochranu dýchacích cest (prachový filtr P2). Pečlivě zakryjte všechny povrchy, které nemají být natřeny. Obsažené přírodní látky mohou vyvolat typický zápach.

Tento výrobek je "ošetřeným výrobkem" podle nařízení EU 528/2012 (nejedná se o biocidní přípravku). Obsahuje biocidní účinné látky

4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (č. CAS: 64359-81-5) a 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (č. CAS: 26530-20-1).

GISKód: BSL10

Značení organických těkavých látek VOC dle Směrnice EU 2004/42/EG *Decopaint* a vyhlášky ChemVOCFarbV:

Prahová hodnota EU (Kat. A/i): 500 g/l (2010)

3753 obsahuje max. 220 g/l VOC

Údaje a upozornění Technického listu jsou závazující. V případě, že se od těchto doporučení musíte odchýlit, konzultujte předem s technickým oddělením BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí všechny dřívější verze platnost.